



| Clôture Déco BHP |

L'innovation au service de l'esthétique



Un choix de finitions **Déco** pour répondre à vos envies

Béton fibré haute performance

Technologie innovante permettant une clôture **Déco** matricée et allégée

> Modèle **LIGNUM**

Associé à un muret en blocs béton colorés,
la gamme **Déco** vous protège et embellit vos entrées

Coloris
Cette gamme se décline
en 2 coloris :



Bois clair



Anthracite



RECOMMANDATIONS

Afin de limiter les effets d'irrégularités d'aspect, nous recommandons fortement l'application d'un minéralisant de surface après la pose. L'entreprise Perin ne saurait être tenue pour responsable des désagréments liés à ces phénomènes naturels.

Produit de traitement

Minéralisant hydrofuge coloré en bidon de 9 litres. Consommation 5 à 7 m² par litre.
Application en deux couches à l'aide d'un pulvérisateur spécifique.

Avantage : Garanti l'homogénéité de la couleur et sa tenue dans le temps.



| Clôture Déco BHP |

L'innovation au service de l'esthétique



Plaque Déco BHP H. 450 mm

L. x H. x Ép. mm	Poids en kg
1920 x 450 x 20 mm	38/44

Caractéristiques techniques

Nos plaques BHP, de 20 mm d'épaisseur sont teintées et hydrofugées dans la masse. Ainsi votre clôture résiste mieux aux chocs, aux impacts et aux intempéries. Le choix du profilé plat permet une manipulation plus facile et un confort pour la livraison.

Laissez libre court à votre imagination

Les avantages :

- Plus légère : 38/44 kg (en fonction du modèle)
- Profilé plat
- Facilité de pose
- Béton fibré, permettant de limiter les traces d'impacts légers



> Modèle ILLER

Rappelant le bambou

COLORIS



Anthracite



> Modèle JAMAICA

Vagues entrelacées

COLORIS



> Modèle DALARNA

Plaques de soubassement (2500/250 mm)

La déco s'invite aux pieds de votre clôture grillage
Structure abstraite à la texture de flamme

COLORIS



RECOMMANDATIONS

Afin de limiter les effets d'irrégularités d'aspect, nous recommandons fortement l'application d'un minéralisant de surface après la pose. L'entreprise Perin ne saurait être tenue pour responsable des désagréments liés à ces phénomènes naturels.

Produit de traitement

Minéralisant hydrofuge coloré en bidon de 9 litres. Consommation 5 à 7 m² par litre.
Application en deux couches à l'aide d'un pulvérisateur spécifique.

Avantage : Garanti l'homogénéité de la couleur et sa tenue dans le temps.

CHRYSO® Revello Color

Minéralisant hydrofuge coloré pour bétons préfabriqués



29/07/2021

DESRIPTIF

CHRYSO® Revello Color est une solution prête-à-l'emploi de minéralisation (non filmogène) colorée pour la consolidation, l'imperméabilisation et l'homogénéisation de teinte des supports minéraux poreux colorés à base de ciment. CHRYSO® Revello Color pénètre par capillarité dans les supports, où il provoque par réaction chimique dans les pores, la cristallisation de silicate de calcium. Cette réaction, appelée minéralisation, rend le support moins perméable à l'eau et plus résistant aux attaques extérieures (sels de déverglaçage, produits d'entretien, nettoyage haute pression, gel, agressions atmosphériques...).

BÉNÉFICES

CHRYSO® Revello Color augmente la dureté de surface, stoppe le phénomène de farinage et bloque le processus de carbonatation, réduisant ainsi fortement les efflorescences.

De par sa coloration à façon en ton sur ton, CHRYSO® Revello Color permet d'homogénéiser les surfaces traitées tout en conservant leur aspect minéral.

COLORIS

A façon, en fonction de la teinte recherchée.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Blocs de parement
- Bordures
- Éléments de clôtures (panneaux, poteaux en démoulage immédiat)
- Pavés

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Durée de vie	12 mois
Densité (20°C)	1,050
pH (20°C)	11,50

PRÉCAUTIONS

- Stocker à l'abri du gel.
- Agiter avant emploi

APPLICATION

L'application de CHRYSO® Revello Color doit être faite sur surfaces parfaitement propres et dépoussiérées. Elles ne doivent pas comporter de revêtement synthétique d'origine organique (peintures, résines, revêtements filmogènes divers...). Appliquer par temps sec et sans vent, sur des supports à températures comprises entre + 5 °C et + 30 °C.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

Les supports doivent être propres, sains, non gras et débarrassés des parties non adhérentes. Ils ne doivent pas comporter de revêtement synthétique d'origine organique (peintures, résines, hydrofuges et revêtements filmogènes divers). Le cas échéant, ils seront décapés par sablage ou lavage au jet haute pression.

Mise en oeuvre :

Avant application, protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné (surfaces vitrées, huisseries, peintures, boiserie...).

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.

CHRYSO® Revello Color est prêt-à-l'emploi et s'applique au rouleau ou au pistolet HVLP en intérieur comme en extérieur.

CHRYSO® Revello Color s'applique sur support sec en apparence.

CHRYSO® Revello Color est sec au toucher à partir de 30 minutes après application, selon les conditions climatiques.

Le processus complet de minéralisation se fait progressivement sur plusieurs semaines.

Le nettoyage du matériel se fait à l'eau.

Consommation :

100 à 200 g/m² à l'aide d'un pulvérisateur spécifique pour une application homogène (Ex: AIRMIX HVLP ou Airless); application frais sur frais, en veillant à ne pas surdoser.

La consommation dépend de la porosité du produit.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.



Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.fr

CHRYSO 19 place de la Résistance - 92445 ISSY LES MOULINEAUX France Tél.:+33 (0)1 41 17 18 19 Fax:+33 (0)1 41 17 18 80 e-mail:contact@chryso.com

